

# INFORMACJA TECHNICZNA

## Spray Professional METALLIC SPRAY

### Farba w aerozolu, 400 ml

Przeznaczona do dekoracyjnego pokrywania różnych powierzchni natryskiem, różnych części, felg pojazdów i innych przedmiotów. Posiada efekt metaliczny siskrzycy+wieloletnie słońcem. Różne kolory.

Producent:

**CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito SP. J.** PL 84-123 Pójskowo, ul. Dworcowa 7

Tel: +48 58 673-94-36, Fax: +48 58 673-94-22

**e-mail:** [biuro@championcolor.pl](mailto:biuro@championcolor.pl), [www.championcolor.pl](http://www.championcolor.pl)

### Charakterystyka

- Szybko schnieca, z dekoracyjnym efektem metalicznym
- Powłoka twarda, elastyczna
- Odporna na wpływ środowiska
- Nie zawiera związków ołowiu i chromianów
- Nie zawiera substancji wpływających na warstwę ozonową

### Właściwości fizyczne i chemiczne

Typ bazy:	Akrylowa termoplastyczna
Kolory	według karty kolorów
Propelent	mieszanina propan-butan
Zawartość lotnych związków organicznych	poniżej 680 g/L
Czas schnięcia przy 20 °C *)	około 15 min
Najdłuższe kolejnych warstw	bez ograniczeń
Wydajność teoretyczna **)	1,5 m <sup>2</sup> z pojemnika
Zalecana grubość powłoki po wyschnięciu, około	20 μm (jedna warstwa)
Zalecana liczba warstw	1 - 2

\*) Czas schnięcia zależy od grubości naniesionej mokrej powłoki farby, temperatury oraz intensywności ruchu otaczającego powietrza

\*\*) Wydajność teoretyczna dotyczy nanoszenia emalii na płaskie, nieporowate podłoże w warunkach bezwietrznych, w temperaturze 20 °C bez strat technologicznych do grubości suchej powłoki 20 μm. Wydajność praktyczna może odbiegać od teoretycznej w zależności od warunków w miejscu stosowania.

### Stosowanie

**Zalecenia:** Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha wolna od tłuszczu i rdzy. Podłoże stalowe zabezpieczyć farbą Spray Professional Autoacryl Podkład+. Wykonać próbne próby stosowania wyrobu i ocenić jako uzyskanej powłoki.

**Technika stosowania:** Przed użyciem wstrząsać pojemnik przez ok. 2 min. dla wymieszania zawartości. Zalecana odległość dyszy do lakierowanej powierzchni 20 - 30 cm. Wykonać próbny natrysk. Najlepiej stosować w zakresie temp. 18 - 25°C. Nanosić farbę w formie cienkich warstw w odstępach kilku minut. Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy.

### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W miejscu pracy zapewnić skuteczną wentylację, używać rękawic i okularów ochronnych.

### Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posługiwania się wyrobem aerozolowym

Chroni przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapaloności. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapaloności. Nie przekazywać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chroni przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Zawartość /pojemnik usuwać do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów.

Przeczytać informacje umieszczone na etykiecie wyrobu. Dla stosowania profesjonalnego zapoznać się z Kartą Charakterystyki dostępną na stronie [www.championcolor.pl](http://www.championcolor.pl)

Zastrzeżenie:

Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o naszą wiedzę i do wiadomości ale należy je weryfikować w aktualnych warunkach użytkownika. Informacje te nie stanowią podstawy do roszczeń z tytułu gwarancji a także ewentualnych szkód wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a także nie zwalniają użytkownika od obowiązku zapoznania się i stosowania wszelkich uregulowań prawnych związanych z jego stosowaniem.

Data wydania 05.05.2016.